



Colores • Colors • Couleurs • Farben / Largo • Width • Laise • Breite: ▲250 cm

Muestra • Sample



SERVICIOS

- Corte de piezas
- Metreado
- Colores personalizados
- Libre de aftalatos
- Anchos personalizados

SERVICES

- Roll slitting
- Metered rolls
- Customized colours
- Phtalate free
- Customized widths





SERVICES












- Découpe de pièces
- Métrage
- Couleurs personnalisées
- Sans aftalates
- Découpe de pièces

DIENSTLEISTUNGEN

- Zurechtschneiden von Stücken
- Meterware
- Farbe nach Kundenwunsch
- Phthalatfrei
- Kundenspezifische Breiten

Características técnicas • Technical features • Caractéristiques techniques • Technische Daten

Material base • Base material Matériel de base • Trägergewebe	 100% PES
Hilos • Yarn count Fil • Garn	 1100 dtex
Tipo de recubrimiento • Type of coating Type d'enduction • Beschichtungsart	 PVC
Acabado • Finish Finition • Endausrüstung	 Mate • Matt • Mate • Matt

		Especificación • Specification Spécification • Spezifikation	Unidades • Units Unités • Einheiten	Método • Test Method Méthodes • Methode	Nominal • Target Nominal • Wert
	Gramaje • Total weight Poids Total • Flächengewicht		g/m ²	EN ISO 2286-2	800
	Resistencia Tracción • Tensile strength Résistance Rupture • Reißfestigkeit	URDIMBRE • WARP • CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT • TRAME • SCHUSS	daN/5cm daN/5cm	EN-ISO-1421 EN-ISO-1421	300 280
	Resistencia Desgarre • Tear strength Résistance Déchirure • Weiterreißfestigkeit	URDIMBRE • WARP • CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT • TRAME • SCHUSS	daN daN	DIN-53363 DIN-53363	40 40
	Adherencia 23°C • Adhesion 23°C Adhérence 23°C • Haftung 23°C		daN/5cm	EN ISO 2411	10
	Temperaturas máximas • Temperature resistance Températures extrêmes d'utilisation • Temperaturbeständigkeit		°C	EN 1876	-30/+70
	Ancho • Width Laise • Breite		cm	EN ISO 2286-1	250
	Resistencia frente al SAE-30 24h 80°C • Resistance to SAE-30 24h 80°C Résistance au SAE-30 24h 80°C • Widerstand gegen SAE-30 24h 80°C		%Pérdida de peso %Weight loss %Perte de poids %Gewicht-Verlust	Método interno Internal Method Méthode interne Eigener Methode	3,5%
	Resistencia frente Gasoil 24h 80°C • Resistance to Diesel 24h 80°C Résistance au Diesel 24h 80°C • Ölbeständigkeit 24h 80°C		%Pérdida de peso %Weight loss %Perte de poids %Gewicht-Verlust	Método interno Internal Method Méthode interne Eigener Methode	15%
	Resistencia frente a la Gasolina 3h 25°C • Resistance to Petrol 3h 25°C Résistance à l'Essence 24h 80°C • Beständigkeit gegen Benzin 24h 80°C		%Pérdida de peso %Weight loss %Perte de poids %Gewicht-Verlust	Método interno Internal Method Méthode interne Eigener Methode	15%
	Resistencia al pliegue • Fold test Résistance au pliage • Knickfestigkeit		>100.000 Ciclos • Cycles Cycles • Zyklus	Método interno Internal Method Méthode interne Eigener Methode	Sin grietas • No cracking Sans fissures • keine Misse
	Espesor • Thickness Grosueur • Dicke		mm	EN ISO 2286-3	0,66



La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/- 10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or elaboration.



ACREDITADO POR ENAC

INDUSTRIAL **SEDÓ**

Desde 1889



+34 977 65 50 07

info@industrialsedo.com

www.industrialsedo.com

Industrial Sedó, S.L.

Camí Mas Llagostera S/N

43762 La Riera de Gaià

(Tarragona) Spain

www.industrialsedo.com



ACREDITADO POR ENAC